



**Назначение:**

Радиопрозрачные элементы изделий

**Характеристики:**

**Размеры листов ССТФ:**

- длина от 2200 до 4200 мм
- ширина от 220 до 1100 мм
- толщина от 0,2 до 1,5 мм
- диэлектрическая проницаемость при частоте 107 Гц — (4,4-4,9);
- тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,028;
- изгибающее напряжение при разрушении не менее 200МПа (2000 кгс/см<sup>2</sup>);
- водопоглощение не более 1,5 % ;
- интервал рабочей температуры от -60 до +130 °С.

По вопросам приобретения стеклотекстолит нефольгированный (ССТ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: