



Стеклотекстолит специальный фольгированный (ССТФ)

Назначение:

Радиопрозрачные элементы изделий

Характеристики:

Размеры листов ССТФ:

- длина от 2200 до 4200 мм
- ширина от 220 до 1100 мм
- толщина от 0,2 до 1,5 мм
- диэлектрическая проницаемость при частоте 107 Гц — (4,4-4,9);
- тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,028;
- изгибающее напряжение при разрушении не менее 200МПа (2000 кгс/см²);
- водопоглощение не более 1,5 % ;
- интервал рабочей температуры от -60 до +130 °С.

По вопросам приобретения стеклотекстолит специальный фольгированный (ССТФ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов