

**ГОСТ 12652-74**

Стеклотекстолиты электроизоляционные листовые представляют собой слоистый пластик, изготовленный на основе стеклоткани, пропитанный эпоксидным связующим.

Стеклотекстолит обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности. Так же стеклотекстолит отличается высокой механической прочностью при умеренной температуре.

Стеклотекстолит применяется в качестве электроизоляционного материала, работающего при температуре от минус 65°C до плюс 155°C.

Стеклотекстолит предназначен для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц. Так же стеклотекстолит подходит для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (93+2)%. Стеклотекстолит работает при температуре (40+2)°C при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Высокая механическая прочность и электрическая стабильность стеклотекстолита позволяют проводить механическую обработку материала и использовать его для конструкционных деталей электрооборудования.

[Техническая консультация](#)

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ, СТЭФ-1**Технические характеристики:**

Наименование показателя	Норма	
	Стеклотекстолит СТЭФ	Стеклотекстолит СТЭФ-1
Композиционный состав стеклотекстолита	Стеклоткань, эпоксифенольное связующее	
Плотность, кг/м ³	1600-1900	
Длительно допустимая рабочая температура	от -65°C до +155°C	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее	350
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее	220
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, КДж/м ² , не менее	50
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23°C/93% для листов толщиной до 8мм, Ом*м, не менее	1*10 ¹⁰
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90°C/трансформаторное масло, КВэфф, не менее	35
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24ч/23°C/дистиллированная вода, МОм, не менее	5*10 ⁴
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1*10 ⁶ , после кондиционирования в условиях 24ч/23°C/дистиллированная вода, не более	0,04

- [СОНФМ](#)
- [СТАП](#)
- [ФТС](#)
- [СТФТ](#)
- [СТП-СТАП](#)
- [СФГ-стелотекстолит фольгированный](#)
- [ПФ-полиимид фольгированный](#)
- [ЛФР, ЛФ — лавсан фольгированный рулонный](#)
- [СТНФ — стеклотекстолит теплостойкий негорючий фольгированный](#)
- [СТП-4 — стеклоткань прокладочная теплостойкая](#)
- [САФ — склеивающая стеклоткань](#)

По вопросам приобретения **Стеклотекстолит** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов