



Стекланные ленты и шнуры вырабатываются из стекланных крученннх комплекснх нитей алюоборосилккатного состава стекла.

Показатели свойств первичной стеклонити:

- удельная теплоемкость (от 25оС до 100оС) кал/(г град) — 0,19
- удельное объемное сопротивление, Ом см — 2 x 1015
- тангенс угла диэлектрических потерь — 9 x 10-4
- Шнуры стекланные марки ШС предназначены для электро- и теплоизоляции. Изоляция электропроводов и изделий специального назначения.

Температура эксплуатации **от - 60оС до 300оС.**

Поставляются в мотках или рулонах **до 100 или 200 п. м.**

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:
(ТУ 5952-168-05786904-02)**

Марка шнура	Номин. внутрен. диаметр, мм	Плотность плетения, н/см
ШС-1	1	8,0 ^{+1,0} -0,5
ШС-2 (1,5)	1,5	13,0 ^{+0,5} -1,0
ШС-2	2	10,0 ^{+1,0} -0,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ШС-3	3	7,0 ^{+1,0} -0,5
ШС-3,5	3,5	9,0 ^{+1,0} -0,5
ШС-4	4	11,0 ^{+1,0} -0,5
ШС-5	5	7,5 ^{+1,0} -0,5
ШС-6	6	6,5 ^{+1,0} -0,5
ШС-8	8	5,5 +/- 5
ШС-10	10	5,0 +/- 5
ШС-12	12	4,2 +/- 5
ШС-14	14	8,5 +/- 1,0
ШС-15	15	5,1 +/- 1,0
ШС-16	16	5,1 +/- 1,0
ШС-18	18	5 +/- 1,0
ШС-20	20	3,5 +/- 1,0
ШС-30	30	3 +/- 1,0
ШС-45	45	2,1 +/- 1,0
ШС-50	50	1,8 +/- 1,0

**Ленты стекланные электроизоляционные марки ЛЭСБ
(ГОСТ 5937-81)**

Предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и проводов.

Марка ленты

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- ЛЭСБ - 0,1x10
- ЛЭСБ - 0,1x15
- ЛЭСБ - 0,1x20
- ЛЭСБ - 0,1x25
- ЛЭСБ - 0,1x35
- ЛЭСБ - 0,15x10
- ЛЭСБ - 0,15x15
- ЛЭСБ - 0,15x20
- ЛЭСБ - 0,15x25
- ЛЭСБ - 0,15x30
- ЛЭСБ - 0,15x35
- ЛЭСБ - 0,2x10
- ЛЭСБ - 0,2x15
- ЛЭСБ - 0,2x20
- ЛЭСБ - 0,2x25
- ЛЭСБ - 0,2x30
- ЛЭСБ - 0,2x35
- ЛЭСБ - 0,2x40
- ЛЭСБ - 0,2x50

Также изготавливаются ленты марки ЛЭСБ на прямых замасливателях (ТУ 5952-193-05786904-2008) под фенольные и эпоксидные связующие.

По вопросам приобретения **Стекланные ленты и шнуры** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов