



Сульфенамид Ц (N-Циклогексилбензотиазосульфенамид-2) C₁₃H₁₆N₂S₂, М.м. = 264,4095

Vulkacit® CZ/C

Техническая консультация

Свойства

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	серо-белый порошок
Температура плавления, °С	98.2
Потери при сушке, %	0.22
Зольность, %	0.18
Чистота, %	96.7
Остаток на сите 150 мкм, %	0.10

Растворим в бензоле, этилацетате, не растворим в воде.

Номер CAS 95-33-0

Применение

Широко применяемый ускоритель вулканизации замедленного действия резиновых смесей на основе натурального и синтетических каучуков диенового типа, бутилкаучука и полихлоропрена. Активен при 135оС и выше. Применяется самостоятельно или в смеси с другими ускорителями, в частности тиурамами, в «эффективных» и «полуэффективных» системах вулканизации. Обеспечивает высокую стойкость резиновых смесей к скорчингу и быстрое достижение оптимума вулканизации. Дает вулканизаторы с высоким значением разрушающего напряжения при растяжении и хорошей стойкостью к старению. Вызывает слабое окрашивание светлых смесей. Находит широкое применение в производстве шин, труб, резинотехнических изделий, обуви,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



кабельной изоляции.

Модификатор резиновых смесей на основе натурального и синтетических каучуков (изопреновых, бутадиен-стирольных, хлоропеновых), а также синтетических каучуков, содержащих амидные и альдегидные группы. Применяется в шинной промышленности и промышленности резинотехнических изделий. Повышает устойчивость вулканизаторов к различным видам деформаций и прочность связи в резинокордных системах как в статических, так и в динамических условиях, значительно снижает ползучесть вулканизаторов.

Для уточнения количества и наличия интересующего Вас продукта на складе, цены и скидок, условий и способов доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.

Упаковка: 4-5 слойные бумажные мешки. Масса нетто продукта в мешке: 25 кг.

Чтобы купить **Сульфенамид-Ц** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: