



Назначение

Эмульсионная СОТС для лезвийной и абразивной обработки легированных сталей и жаропрочных сплавов, протягивания деталей из углеродистых и легированных сталей. Может использоваться как эмульгирующее средство для антикоррозионной пропитки фосфатированных и оксидированных деталей, а также как эмульгирующее средство в процессе никелирования. Продукты аналогичного назначения: Автокат Ф-78, Термол-6, Аквол-6.

Состав

Композиция на основе минерального масла, поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, присадок, улучшающих смазочные свойства продукта, и антиоксиданта.

Внешний вид

Однородная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико — химические свойства

Вязкость кинематическая при 50°C, сСт	65 — 100
Водородный показатель (рН) 5% водной эмульсии	7,5 — 9,0

Токсичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУЛЬФОГАЛ (концентрат)

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л или полимерные 250 л бочки.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора эмульсии (%):

- лезвийная обработка машиностроительной стали и сплавов алюминия 3,0 — 5,0
- лезвийная обработка труднообрабатываемых сталей 5,0 — 10,0
- абразивная обработка 3,0 — 5,0
- антикоррозийная пропитка 10,0 — 15,0
- протягивание 10,0 — 15,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУЛЬФОГАЛ (концентрат)

По вопросам приобретения **СУЛЬФОГАЛ (концентрат)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов