СУРЭЛ-7

Комплект полупродуктов для получения литьевых полиуретанов холодного отверждения.

Техническая консультация

Физико-механические показатели эластомеров

Твердость по Шору А	70–81
Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см^2), не менее	24.5 (250)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	400

СУРЭЛ-13

Эластомеры предназначены только для производства изделий по техническим требованиям потребителей.

Техническая консультация

Физико-механические показатели эластомеров

Твердость по Шору А, не более	20	50
Напряжение при 300 % удлинении, кгс/см^2, не менее	3.5	35
Условная прочность при растяжении, кгс/см^2, не менее	30	150
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	500	350

СУРЭЛ-14

Композиция уретановая СУРЭЛ-14 представляет собой двухкомпонентную систему — компонент А и компонент Б.

Компонент А — форполимер уретановый но основе простого полиэфира. Компонент Б — раствор ароматического диамина в полиоле. В зависимости от состава композицию изготавливают 2-х марок.

Предназначена для получения литьевых уретановых эластомеров с малыми остаточными деформациями сжатия, в том числе при повышенных температурах. Имеются фторсодержащие модификации, в том числе на основе сложных полиэфиров.

Техническая консультация

Физико-механические показатели эластомеров

Твердость по Шору А	75–85	92–96
Условное напряжение при 100 % удлинении, МПа, не менее	4	7
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	20	25
Относительное удлинение, %, не менее	350	250
Относительная остаточная деформация при разрыве, %, не менее	4	4

По вопросам приобретения **эластомеров СУРЭЛ-7,СУРЭЛ-13,СУРЭЛ-14** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: