



Композиции для наливных полиуретановых полов.

Применяются для получения монолитных наливных полиуретановых полов.

Покрытие обладает гидроизолирующими свойствами, выдерживает периодическое действие воды, кислот, машинного масла, бензина, моющих растворов. Полиуретановые полы устойчивы к истиранию, ударным нагрузкам в интервале температур от **-45 °С до +60 °С**, обладают электроизоляционными свойствами. Материалы могут быть окрашены в различные цвета по желанию заказчика. Поверхность пола может быть гладкой.

Сплошность покрытия полиуретанового пола, отсутствие в нём швов и трещин обеспечивает лёгкость уборки и гидроизоляцию помещений. Высокая эластичность покрытия обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам и перепадам температуры. Прекрасная износостойкость позволяет эксплуатировать полиуретановые полы длительное время под воздействием высоких механических нагрузок без ремонта. Для улучшения адгезии рекомендуется использовать грунт.

#### **Основные характеристики:**

- Материалы двухупаковочные на основе уретановых форполимеров.
- Цвет компаунда — любой по желанию заказчика.
- Способы нанесения: грунтовка кистью, компаунд наливом.
- Жизнеспособность компаунда при 20 °С — 2 часа.
- Покрытие высыхает до отлипа при 20 °С за 24 ч, под полную нагрузку через 7-15 суток в зависимости от марки.
- Расход материалов на один слой: грунтовки 100-200 г/м<sup>2</sup>, компаунда 2000-4000 г/м<sup>2</sup> при толщине покрытия 2-4 мм.
- Полиуретановое покрытие после полного отверждения гладкое, ровное, без вздутий и трещин, без запаха.
- Гарантированный срок хранения материалов — 6 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

## Свойства покрытия

Твердость по Шору А	88-95
Прочность покрытия к истиранию, мк/км, не более	0.2
Прочность покрытия при ударе, см, не менее	70
Водопоглощение при 20 °С в течение 24 ч, %, не более	1
Адгезионная прочность к бетону, МПа, не менее	0.3
Адгезионная прочность к металлу, МПа, не менее	0.1
Адгезионная прочность к дереву, МПа, не менее	0.5
Химстойкость в нефтепродуктах, %, не более	3

По вопросам приобретения **покрытия СУРЭЛ-НП** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУРЭЛ-НП

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов