



Область применения:

Связующее ЭДТ-69Н предназначено для пропитки стеклянных, углеродных и органических армирующих наполнителей и получения композиционных материалов на их основе

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Связующее ЭДТ-69Н представляет собой композицию из эпоксидных смол и отвердителя. Связующее ЭДТ-69Н поставляется в виде раствора (в смеси этилового спирта с ацетоном) или без растворителя.

Технические характеристики

- Внешний вид: — Раствор от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Допускаются мелкодисперсная взвесь, осадок белого цвета и единичные точечные включения (ЭДТ-69Н с растворителем); — Высоковязкая однородная масса светло-желтого цвета (ЭДТ-69Н без растворителя).
- Плотность при 20 °С, г/см³: 1,05 — 1,07 (ЭДТ-69Н с растворителем)
- Массовая доля нелетучих веществ, %: 60 ± 3 (ЭДТ-69Н с растворителем)
- Время гелеобразования при температуре (120 ± 2) °С, мин: — 10 - 30 (ЭДТ-69Н с растворителем); — 10 - 30 (ЭДТ-69Н без растворителя).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Связующее ЭДТ-69Н

- Кажущаяся вязкость связующего при температуре $(50 \pm 1) ^\circ\text{C}$, Па•с: не более 12 (ЭДТ-69Н без растворителя)

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-12-584-2006	Связующее ЭДТ-69Н

По вопросам приобретения связующее ЭДТ-69Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов