Область применения:

Связующее ВСЭ-38 предназначено для получения полимерных композиционных материалов конструкционного назначения методом вакуумной инфузии

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Связующее марки ВСЭ-38 состоит из двух компонентов А и Б, поставляемых в комплекте.

Технические характеристики

- Внешний вид: — компонент А: Низковязкая прозрачная смола без видимых механических включений -компонент Б: Прозрачная бесцветная жидкость без механических включений
- Время гелеобразования связующего при температуре (60 ± 2) °С, мин: 65 – 85
- Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0 ± 1,0) °С, Па•с – компонента А: 2,5 – 5,0 – компонента Б: 0,005 – 0,015
- Температура стеклования отвержденного связующего, °С, не менее: 70
- Время сохранения кажущейся вязкости связующего по Брукфильду при температуре (25,0 ± 1,0) °С, ниже 1 Па•с, мин, не менее: 180

Техническая консультация

Нормативная документация

Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-12-1441-2014	Связующее марки ВСЭ-38

По вопросам приобретения Связующее ВСЭ-38 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: