



Связующие жидкие марки СМВ-1Д

ТУ 2257-043-10687966-2000

Сфера применения связующего марок СМВ-1Д, СМВ-1В: производство теплоизоляционных изделий на основе абразивных материалов, стекловолокна и минеральной ваты.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма	
	СМВ-1Д	СМВ-1В
Консистенция	прозрачная жидкость	
Цвет	от светло-коричневого до темно-вишневого	
Растворимость в дистиллированной воде при t° 20 °С:	при разведении связующего в указанном соотношении раствор должен быть прозрачным:	
	1 : 8	не нормируется
Сухой остаток (массовая доля нелетучих веществ), %, не менее	40	50
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	1,2	1,0
Массовая доля щелочи, %, не более	1,4	2,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Связующие жидкие марки СМВ-1Д

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при $t^{\circ} 20 (\pm 0,5) ^{\circ}\text{C}$, с	13 — 25	140 — 300
--	---------	-----------

Хранение связующего марок СМВ-1Д, СМВ-1В: при t° не выше 25°C в закрытых помещениях.

Тара для связующего марок СМВ-1Д, СМВ-1В: чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674; автоцистерны.

Транспортировка связующего марок СМВ-1Д, СМВ-1В: всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства связующего марки СМВ-1Д - 2 месяца с даты изготовления, связующего марки СМВ-1В - 3 недели с даты изготовления.

По вопросам приобретения **связующих жидких марок СМВ-1Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов