



Смола **ТЭГ-1** является продуктом конденсации триэтиленгликоля с эпихлоргидрином с последующим дегидрохлорированием едким натром. Используют в качестве активных разбавителей и пластификаторов заливочных, пропиточных, клеевых и герметизирующих составов на основе эпоксидно-диановых смол, эпоксидных связующих для стеклопластиков, клеев, компаундов в электротехнической промышленности, авиа- и судостроении и т.д., а также для отделки тканей (придание эффектов несминаемости и безусадочности). Смола ТЭГ-1 растворима в воде, спиртах, ацетоне.

Техническая консультация

Характеристики смолы ТЭГ-1

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Низковязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
2	Массовая доля эпоксидных групп, %	22
3	Массовая доля иона хлора, %, не более	0,05
4	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	1,5
5	Массовая доля летучих веществ, %, не более	1,5
6	Динамическая вязкость, при $(25 \pm 0.1)^\circ\text{C}$, Па*сек, не более	0,09

Упаковывают **ТЭГ-1** в оцинкованные барабаны вместимостью 53 кг. Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств. Гарантийный срок хранения смолы ТЭГ-1 — 1,5 года.

Чтобы купить **ТЭГ-1** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов