



арт. 56050 Структура нити: Нить полиэфирная 29 текс x 4. Уток: Нить полиэфирная 29 текс x 2

Техническая консультация

Ширина, см:	110±2,0
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м2.	342±25
Число нитей на 10 см по основе:	204±4
Число нитей на 10 см по утку:	116±4
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кгс), не менее (по основе):	528
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кгс), не менее (по утку):	167
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % по основе: не менее	23
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % по утку: не менее	13
Толщина ткани, мм	0,57±0,15

По вопросам приобретения технической полиэфирной, термообработанная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая полиэфирная, термообработанная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов