



Лента снята с производства

Мусковит Samica®, стеклоткань, с двух сторон полиэфирная пленка, PUR компаунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция выводов.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.13±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	180±20	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	60±4	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	23±2	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 13 мкм (2х17)	г/м ²	34±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	63±15	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥80	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤50	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 6-371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20±5°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.



Слюдолента Isomica 326.01-01

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 10 мм.

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниagara Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов