

**КОНСТРУКЦИЯ**

Samica – стеклоткань с PUR компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изоляция проводников и выводов.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.13±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	160±16	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	90±6	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	32±3	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	38±8	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥150	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤60	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥1.5	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

В рулонах шириной 1000 мм или в лентах минимальной ширины 10 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Samica-Glas 366.07-12

По вопросам приобретения **ленты Samica-Glas 366.07-12** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов