

**КОНСТРУКЦИЯ**

Мусковит Samica®, стеклоткань с эпоксидным компаундом в B-stage.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.28±0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	410±35	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	180±10	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	70±3	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	160±15	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥250	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤80	МЭК 60371-2
Содержание летучих веществ	%	≤0.8	МЭК 60371-2

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°C - срок годности 6 месяцев.

При температуре хранения 5°C - срок годности 12 месяцев.

ПОСТАВКА

В рулонах шириной 1000 мм или в лентах минимальной ширины 15 мм.



Слюдолента Eroxytherm 366.64

По вопросам приобретения **слюдоленты Eroxytherm 366.64** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов