

**Лента снята с производства****КОНСТРУКЦИЯ**

Пропитанная стеклоткань (0.15 мм), слюдяная бумага Samica, Полиэфирная пленка (0.05 мм) с RUP компаундом

ПРИЛОЖЕНИЕ

Межслойная изоляция

Техническая консультация**СВОЙСТВА**

Толщина	мм	0.27±0.04	0.32±0.05	0.37±0.05	0.42±0.05	0.47±0.05	0.52±0.05	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	402±45	507±55	612±65	717±75	822±85	927±95	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	80±4						МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	90±5	180±10	270±15	360±20	450±25	540±30	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка	г/м ²	72±5						МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥12	≥13	≥14	≥15	≥16	≥17	МЭК6-371-2
Температурный класс		F						

ХРАНЕНИЕ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Isomica 317.06

При температуре хранения 20°C - срок годности 24 месяца

ПОСТАВКА

В листах размером 1020x580 мм.

—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов