



Samica®, стеклоткань, полиэфирная пленка, эпоксидный B-stage компаунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция лобовых частей.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.17±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	224±20	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	90±7	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	32±3	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка	г/м ²	32±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	70±13	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥120	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≥50	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

УСЛОВИЯ ОТВЕРДЕНИЯ

3 часа 160°C или 6 часов 140°, или 15 часов 120°C.

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20±5°C – срок годности 6 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 12 месяцев.

ПОСТАВКА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Isomica 326.13

В лентах минимальной ширины 10 мм или рулонах шириной 1000 мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Isomica 326.13** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов