



Слюдолента Isomica BR 326.02-01, 326.03-01

Лента BR 326.03-01 снята с производства

Мусковит Samica®, стеклоткань, с двух сторон полиэфирная пленка, полибутадиен компаунд в B-stage.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция выводов.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Характеристики		326.02-01	326.03-01	Тест
Толщина	мм	0.14±0.02	0.11±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	186±19	147±16	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	75±5	50±4	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	32±3	23±2	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 13 мкм (2х17)	г/м ²	34±4	34±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	45±7	40±6	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥100	≥80	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	≥5	МЭК 6-371-2
Температурный класс		F		МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20±5°C - срок годности 12 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Isomica BR 326.02-01, 326.03-01

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 15 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов