



- Корпусная изоляция для системы VPI без ускорителя
- Высокая пластичность, необходимая при производстве катушек и стержней
- Очень хорошая пропитываемость
- Подходит для систем изоляции температурного класса F/H

Техническая консультация

		Значение	Испытательный стандарт
Толщина	мм	0.15 ± 0.03	IEC 60371-2
Удельный вес	г/м ²	220 ± 20	IEC 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	180 ± 12	IEC 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	30 ± 3	IEC 60371-2
Содержание смолы	г/м ²	10 ± 4	IEC 60371-2
Прочность на разрыв	Н/см	? 80	IEC 60371-2
Жесткость	Н/м	? 50	IEC 60371-2
Пористость	с/100 ml	? 800	ISO 5636/5
Пробивное напряжение	кВ	? 1.7	IEC 60371-2
Температурный класс		F (155°C)	IEC 60085
Мин. срок хранения при 20°C	месяцев	12	
Мин. срок хранения при 5°C	месяцев	24	

Общее описание

MicaPor 332.58-43 производится на основе стеклоткани и пропитанной бумаги мусковит.

MicaPor 332.58-43 не содержит ускоритель.

Применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



MicaPor 332.58-43 может использоваться в высоковольтных двигателях и генераторах для пазовой изоляции и обмотки лобовых частей катушек и стержней, которые будут пропитываться по технологии VPI. MicaPor 332.58-43 прежде всего разработан для использования с катализируемой VPI смолой. Советуем Вам проконсультироваться у наших специалистов. Свойства VPI смолы в конечном итоге определяют температурные, электрические и механические характеристики.

Форма поставки

Лента MicaPor 332.58-43 обычно поставляется шириной 15мм и выше. Большое разнообразие намоточных катушек позволяет перерабатывать ленту как вручную, так и механически.

Основные характеристики

MicaPor 332.58-43 является универсальной продукцией и может полностью пропитываться за короткое время. В сочетании с соответствующей VPI смолой этот продукт может использоваться для электроизоляционных систем температурного класса F/H. Повышенное содержание слюды увеличивает электрическую прочность.

Обработка

Для достижения необходимых свойств, мы рекомендуем наматывать ленты внахлест (50%). Определенная VPI смола, выбранная для пропитки, определяет и соответствующий цикл отверждения.

При применении в высоковольтных двигателях оптимальный результат может быть достигнут в сочетании со смолами Damisol® 3308 и 3309, а генераторов со смолой Damisol® 3415. Для защиты мы рекомендуем нашу ленту Eproflex® 324.03

Здоровье и безопасность

При работе с лентой MicaPor 332.58-43 рекомендуется соблюдать все гигиенические меры и меры безопасности.

По вопросам приобретения **слюдоленты MicaRich 332.58-43** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов