- Корпусная изоляция для технологии пропитки Resin Rich
- Высокая пластичность, способность принимать нужную форму
- Прочная основа из стеклоткани
- Высокие электрические свойства

Техническая консультация

		Значение	**Испытательный стандарт**
Толщина	мм	0.14 ± 0.02	IEC 60371-2
Удельный вес	г/м^2	234 ± 20	IEC 60371-2
Слюдяная бумага	г/м^2	120 ± 7	IEC 60371-2
Стеклоткань	г/м^2	30 ± 2	IEC 60371-2
Содержание смолы	г/м^2	84 ± 11	IEC 60371-2
Содержание летучих веществ	%	≤ 0,8	ISO 5636/5
Прочность на разрыв	N/см	≥ 150	IEC 60371-2
Жесткость	N/м	≤ 70	IEC 60371-2
Температурный класс		F (155°C)	IEC 60085
Мин. срок хранения при 20°C	месяцев	3	
Мин. срок хранения при 5°C	месяцев	12	

Общее описание
MicaRich 332.28-53 производится на основе стеклоткани, некальцинированной слюдяной бумаги и термореактивной эпоксидной смолы в качестве связующего.

Применение
MicaRich 332.28-53 в основном используется в качестве корпусной изоляции стержней и катушек двигателей, гидро- и турбогенераторов при самых

высоких уровнях напряжения

Форма поставки
MicaRich 332.28-53 поставляется в рулонах или в виде лент.
Большое разнообразие намоточных катушек позволяет перерабатывать лету как вручную, так и механически.

Основные характеристики
MicaRich 332.28-53 поставляется в виде гибкого материала, что позволяет легко осуществлять ручную и машинную намотку. Некальцинированные сорта более мягкие и дают большую усадку, чем кальцинированные сорта.

Ленты MicaRich 332.28-53 следует наматывать равномерно стеклотканевой основой наружу с натяжением примерно 30 N/см. Если материал хранился при температуре 5°C, то перед применением его необходимо довести до комнатной температуры.
Для достижения оптимальных электрических свойств материала MicaRich 332.28-53 необходимо произвести опрессовку и сушку.
Характеристики материала, приобретаемые после сушки, высылаются по запросу.

Здоровье и безопасность
При работе с лентой MicaRich 332.28-53 рекомендуется соблюдать все гигиенические меры и меры безопасности.

По вопросам приобретения **слюдоленты MicaRich 332.28-53** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;