



Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Слюдяная бумага мусковит Samica ®, PEN пленка, эпоксидный компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция проводников для приложений температурного класс Н.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	Мм	0.06±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	72±10	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	30±4	МЭК 60371-2
PEN пленка 25 мкм	г/м ²	32±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	10±3	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤50	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥7	МЭК 60371-2
Температурный класс		Н	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°С - срок годности 6 месяцев.

При температуре хранения 5°С - срок годности 12 месяцев.



Слюдолента Samicafilm 315.96-42

ПОСТАВКА

В виде лент минимальной ширины 10 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов