



Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Слюдяная бумага мусковит Samica ®, стеклоткань, поликарбонатная пленка с двух сторон, PUR компаунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция проводников.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	Мм	0.14±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	190±20	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	60±4	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	32±3	МЭК 60371-2
Поликарбонатная пленка 8 мкм (2x10)	г/м ²	20±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	78±15	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥150	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.



Слюдолента Samicafilm 326.11-01

ПОСТАВКА

В виде лент минимальной ширины 10 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов