



Слюдолента Samicapor 366.55-60

Лента снята с производства

ВВЕДЕНИЕ

Московите-Samica® — стеклоткань, пористый материал с ускорителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток с использованием технологии VPI.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.15±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	215±15	МЭК 60371-2
Samica 32	г/м ²	180±12	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	23±2	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	12±3	МЭК 60371-2
Нафтанат цинка	мг/Зп/м ²	250±80	
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥80	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤65	МЭК 60371-2
Пористость	с/100 мл	≤1200	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥1.7	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicapox 366.55-60

ХРАНЕНИЕ

При 20°C - 12 месяцев

При 5°C - 24 месяца

ПОСТАВКА

В лентах минимальной толщины 15 мм.

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов