

**ВВЕДЕНИЕ**

Московите-Samica® — стеклоткань, пористый материал.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток с использованием технологии VPI.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.18±0.02	МЭК 371-2
Плотность	г/м ²	220±15	МЭК 371-2
Samica 32	г/м ²	160±10	МЭК 371-2
Стеклоткань	г/м ²	32±3	МЭК 371-2
Содержание компаунда	г/м ²	28±6	МЭК 371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥150	МЭК 371-2
Жесткость	Н/м	≤70	МЭК 371-2
Пористость	с/100 мл	≤1500	МЭК 371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥1.5	МЭК 371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При 20°C - 24 месяца

ПОСТАВКА

В лентах минимальной толщины 15 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicapor 366.56-05

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicapor 366.56-05** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов