



## Лента снята с производства

### ВВЕДЕНИЕ

Московите-Samica® — стеклоткань, пористый материал, полиэфирный флис.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток с использованием технологии VPI.

### Техническая консультация

### СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.18±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м <sup>2</sup>	212±20	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м <sup>2</sup>	120±8	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м <sup>2</sup>	32±3	МЭК 60371-2
Полиэфирный флис	г/м <sup>2</sup>	20±3	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м <sup>2</sup>	40±6	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥120	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤70	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥1.5	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

### ХРАНЕНИЕ

При 20°С - 24 месяца.



Слюдолента Samicarog 374.01

## **ПОСТАВКА**

В лентах минимальной толщины 15 мм.

По вопросам приобретения Слюдолента Samicarog 374.01 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов