

**ВВЕДЕНИЕ**

Мусковит-Samica® — стеклоткань, пористый материал, полиэфирный флис.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Изоляция стержней и обмоток с использованием технологии VPI.

[Техническая консультация](#)

**СВОЙСТВА**

|                            |                  |           |             |
|----------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Толщина                    | мм               | 0.18±0.02 | МЭК 60371-2 |
| Плотность                  | г/м <sup>2</sup> | 241±15    | МЭК 60371-2 |
| Слюдяная бумага            | г/м <sup>2</sup> | 160±8     | МЭК 60371-2 |
| Стеклоткань                | г/м <sup>2</sup> | 23±2      | МЭК 60371-2 |
| Полиэфирный флис           | г/м <sup>2</sup> | 20±3      | МЭК 60371-2 |
| Содержание компаунда       | г/м <sup>2</sup> | 38±8      | МЭК 60371-2 |
| Предел прочности на разрыв | Н/см             | ≥80       | МЭК 60371-2 |
| Жесткость                  | Н/м              | ≤80       | МЭК 60371-2 |
| Пористость                 | с/100 мл         | ≤2000     | МЭК 60371-2 |
| Напряжение пробоя          | кВ               | ≥1.5      | МЭК 60371-2 |
| Температурный класс        |                  | F         | МЭК 85      |

**ХРАНЕНИЕ**

При 20°C - 24 месяца.

**ПОСТАВКА**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicapor 374.04

В лентах минимальной толщины 15 мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicapor 374.04** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов