



Ленты сняты с производства

ВВЕДЕНИЕ

Samicaror® с высокой теплопроводностью

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток с использованием технологии VPI.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.17±0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	275±20	МЭК 60371-2
Samica 32	г/м ²	120±6	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	23±2	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	32±5	МЭК 60371-2
Наполнитель	г/м ²	100±10	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥100	МЭК 60371-2
Пористость	с/100 мл	≤3000	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При 20°C - 12 месяцев

При 5°C - 24 месяца



Слюдолента Samicaror НТС 381.53 + 381.53-01

ПОСТАВКА

Samicaror 381.53 поставляется стеклотканью наружу.

Samicaror 381.53-01 поставляется слюдой наружу.

В лентах минимальной толщины 15 мм.

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов