

**ВВЕДЕНИЕ**

Конструкция: Samica®, PET полиэфирная пленка с эпоксидным связующим и катализатор для процесса Siemens ASI 6 VPI.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Корпусная изоляция

[Техническая консультация](#)

**СВОЙСТВА**

Толщина	мм	0.09±0.01	МЭК 60371-2
Плотность	г/м <sup>2</sup>	146±13	МЭК 60371-2
Samica	г/м <sup>2</sup>	90±8	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка	г/м <sup>2</sup>	42±2	МЭК 60371-2
Связующее	г/м <sup>2</sup>	14±3	МЭК 60371-2
Легучесть	%	≤0.7	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤60	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥4	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

**ХРАНЕНИЕ**

При температуре хранения 20 ±5°C - срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C - срок годности 24 месяца.

**ПОСТАВКА**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В лентах шириной 15 мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicapor P 315.40-05** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.