



Лента снята с производства

ВВЕДЕНИЕ

Конструкция: мусковит Samica®, полиэфирная пленка с эпоксидным компаундом. Лента пористая.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изоляция стержней и обмоток для VPI процесса.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.15±0.015	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	238±20	МЭК 60371-2
Бумага Samica	г/м ²	180±15	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 30 мкм	г/м ²	42±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	16 +4/-2	МЭК 60371-2
Летучесть	%	≤0.5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤80	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.



Слюдолента Samicarop P 315.42-10

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 20 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов