



Лента снята с производства

ВВЕДЕНИЕ

Конструкция: мусковит Samica®, полиэтилен-нафталанная пленка с эпоксидным компаундом, содержащим ускоритель. Лента пористая.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изоляция стержней и обмоток для VPI процесса.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.13±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	205±20	МЭК 60371-2
Бумага слюдяная	г/м ²	160±10	МЭК 60371-2
Полиэтилен-нафталанная пленка 25 мкм	г/м ²	33±3	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	12±3	МЭК 60371-2
Нафтенат цинка	мг/Зп/м ²	480±120	
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤50	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥4	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C – срок годности 12 месяцев.



Слюдолента Samicaror P 315.96-41

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 15 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов