

**ВВЕДЕНИЕ**

Конструкция: мусковит Samica®, полиэфирная пленка, стеклоткань с эпоксидным компаундом. Лента пористая.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изоляция стержней и обмоток для VPI процесса.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.17±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	229±10	МЭК 60371-2
Бумага слюдяная	г/м ²	160±10	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 12.7 мкм	г/м ²	17±2	МЭК 60371-2
Стеклоткань	г/м ²	23±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	29±3	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥80	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤80	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥4	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 10 мм.



Слюдолента Samicapor P 326.30

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicapor P 326.30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов