



## Лента снята с производства

### ВВЕДЕНИЕ

Армированная слюдяная бумага, полиамидная пленка с модифицированным связующим, содержащим ускоритель.

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется для корпусной изоляции высоковольтных машин температурного класса F вплоть до 11 кВ в комбинации с VPI процессом. Данную ленту можно пропитывать эпоксидно/ангидридным компаундом без ускорителя, как 3407.

### Техническая консультация

### СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.15±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м <sup>2</sup>	167±18	МЭК 60371-2
Бумага Samica	г/м <sup>2</sup>	120±9	МЭК 60371-2
Полиамидная пленка 25 мкм	г/м <sup>2</sup>	37±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м <sup>2</sup>	10±3	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥40	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤60	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

### ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C - срок годности 12 месяцев.



Слюдолента Samicapor PI 315.96-16

При температуре хранения 5°C - срок годности 24 месяца.

**ПОСТАВКА**

В лентах шириной 15, 20, 25 и 30 мм.

—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов