



Лента снята с производства

ВВЕДЕНИЕ

Кальцинированная слюдяная бумага, полиамидная пленка с кремниевым связующим.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется для пропитки тяговых двигателей в комбинации с VPI процессом. Может использоваться со следующими компаундами: 3551, 3308 и 3309.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.12±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	169±18	МЭК 60371-2
Бумага Samica	г/м ²	120±8	МЭК 60371-2
Полиамидная пленка 25 мкм	г/м ²	37±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	12±2	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥40	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤30	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥7	МЭК 60371-2
Температурный класс		Н	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicapor PI 315.96-33

В лентах шириной 15, 20, 25 и 30 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов