

**ВВЕДЕНИЕ**

Мусковит слюдяная бумага, полиэфирный флис, полиэфирная пленка с эпоксидным компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется для изоляции стержней и обмоток с VPI процессом.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.18±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	251±22	МЭК 60371-2
Бумага Samica32	г/м ²	160±10	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 50 мкм	г/м ²	51±4	МЭК 60371-2
Полиэфирный флис	г/м ²	20±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	20±5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥60	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤100	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥7	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°C - срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C - срок годности 24 месяца.

ПОСТАВКА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В лентах минимальной ширины 15мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicapor PV 323.12** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.