



Лента снята с производства

ВВЕДЕНИЕ

Мусковит слюдяная бумага, полиэфирный флис, полиэфирная пленка с эпоксидным компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется для изоляции стержней и обмоток с VPI процессом.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.17±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	242±20	МЭК 60371-2
Бумага Samica32	г/м ²	160±10	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 30 мкм	г/м ²	42±3	МЭК 60371-2
Полиэфирный флис	г/м ²	20±2	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	20±5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥40	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤70	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥6	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 86

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20 ±5°С – срок годности 6 месяцев.



Слюдолента Samicaror PV 323.95-05

При температуре хранения 5°C – срок годности 12 месяцев.

ПОСТАВКА

В лентах минимальной ширины 15мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов