



Лента снята с производства

Техническая консультация

► Корпусная изоляция для технологии на основе предварительно пропитанных лент (RR)				Значение	Испытательный стандарт
► Хорошая гибкость и способность принимать нужную форму	Толщина	мм	0.15 ± 0.02		IEC 60371-2
► Прочная основа из стеклоткани	Плотность	г/м ²	234 ± 18		IEC 60371-2
► Хорошие электрические свойства					



Общее описание SAMICATHERM 366.24-53 состоит из стеклотканевой основы, некальцинированной слюдяной бумаги и термореактивной смолы в качестве связующего. Применение SAMICATHERM 366.24-53 в основном используется в качестве корпусной изоляции стержней и катушек высоковольтных двигателей, гидро- и турбогенераторов Форма поставки SAMICATHERM 366.24-53 в полноформатных рулонах или в лентах. Наш ассортимент сердечников позволяет осуществлять ручную и механическую намотку. Основные характеристики SAMICATHERM 366.24-53 поставляется в сухом виде, что позволяет легко осуществлять ручную и механическую намотку. Некальцинированные сорта обычно мягче и обладают более высокой сжимаемостью по сравнению с кальцинированными сортами. Обработка Ленты SAMICATHERM 366.24-53 наматываются основой из стеклоткани наружу. Намотка должна осуществляться плавно, равномерно с натяжением примерно 30 Н/см. Если лента хранилась при температуре 5°C, то перед намоткой необходимо, чтобы она достигла температуры окружающей среды. Для получения оптимальных электрических свойств ленту SAMICATHERM 366.24-53 необходимо подвергнуть опрессовке и отверждению. Меры предосторожности При работе с SAMICATHERM 366.24-53 необходимо придерживаться стандартных мер гигиены.	Слюдяная бумага	г/м ²	120 ± 7	IEC 60371-2
	Стеклоткань	г/м ²	30 ± 3	IEC 60371-2
	Содержание смолы	г/м ²	84 ± 8	IEC 60371-2
	Предел прочности при растяжении	Н/см	≥ 150	IEC 60371-2
	Коэффициент жесткости	Н/см	≤ 70	IEC 60371-2
	Температурный класс		F (155°C)	IEC 60085
	Содержание летучих веществ	%	≤ 0.8	IEC 60371-2
	Мин. срок хранения при 20°C	мес.	3	
	Мин. срок хранения при 5°C	мес.	12	



Слюдолента Samicatherm 366.24-53

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов