



Ленты сняты с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Мусковит, слюдяная бумага, Samica®, стекловолокна с эпоксидным B-stage компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.26±0.03		МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	380±38		МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	180±10		МЭК 60371-2
Стекловолокно	г/м ²	32±3		МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	168±20		МЭК 60371-2
Содержание летучих веществ	%	≤0.8		МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥150		МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	366.27	366.27-02	МЭК 60371-2
		≤60	≤80	

СРОК ГОДНОСТИ

20°С ≥ 6 месяцев

5°С ≥ 12 месяцев



Слюдаолента Samicatherm 366.27, 366.27-2

ПОСТАВКА

366.27 поставляется с межслойной фольгой

366.27-02 поставляется без межслойной фольги.

Обе ленты поставляются в роликах шириной от 15 мм.

По вопросам приобретения Слюдаолента Samicatherm 366.27, 366.27-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов