



Слюдолента Samicatherm 366.31, 366.31-02

Ленты сняты с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Мусковит, слюдяная бумага, Samica®, стекловолокна с эпоксидным B-stage компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.21±0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	305±30	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	150±8	МЭК 60371-2
Стекловолокно	г/м ²	32±3	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	123±25	МЭК 60371-2
Содержание летучих веществ	%	≤0.8	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥150	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	366.31 ≤50	366.31-02 ≤70 МЭК 60371-2

СРОК ГОДНОСТИ

20°C ≥ 6 месяцев

5°C ≥ 12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicatherm 366.31, 366.31-02

ПОСТАВКА

366.31 поставляется с межслойной фольгой

366.31-02 поставляется без межслойной фольги.

Обе ленты поставляются в роликах шириной от 15 мм.

По вопросам приобретения Слюдолента Samicatherm 366.31, 366.31-02 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов