



Слюдолента Samicatherm 366.32-60

Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Мусковит, слюдяная бумага, Samica®, стекловолокна с эпоксидным B-stage компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.22 ± 0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	310 ± 30	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	120 ± 7	МЭК 60371-2
Стекловолокно	г/м ²	32 ± 3	МЭК 60371-2
Содержание компаунда	г/м ²	158 ± 20	МЭК 60371-2
Содержание летучих веществ	%	≤ 1.2	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥ 150	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤ 50	МЭК 60371-2

СРОК ГОДНОСТИ

20°C $\geq$ 6 месяцев

5°C $\geq$ 12 месяцев

ПОСТАВКА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicatherm 366.32-60

Лента поставляются в роликах шириной от 20 мм.

По вопросам приобретения Слюдолента Samicatherm 366.32-60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов