

**КОНСТРУКЦИЯ**

Слюдяная бумага мусковит Samica ®, полиэфирная пленка, пропитанная эпоксидным B-stage компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изоляция стержней и обмоток.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.16±0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	252±15	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага	г/м ²	150±10	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 23 мкм	г/м ²	32±3	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	70±8	МЭК 60371-2
Летучесть	%	≤0.5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤60	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 60371-2
Полимеризация			
Устойчивость формы		45-60 мин, 160 ⁰ С	
Пост полимеризация		12-16 час. 140 ⁰ С	

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°С - срок годности 6 месяцев.



Слюдолента Samicatherm P 315.20, 315.20-02

При температуре хранения 5 °С - срок годности 12 месяцев.

ПОСТАВКА

С фольгой между слоями - 315.20.

Без фольги между слоями - 315.20-02.

Рулон шириной 1000 мм.

В виде лент шириной 10, 15, 20 и 25 мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicatherm P 315.20, 315.20-02** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов