



Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Слюдяная бумага мусковит Samica ®, полиэфирная пленка, пропитанная эпоксидным компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпусная изоляция

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.19±0.03	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	292±15	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага Samica 32	г/м ²	150±10	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 50 мкм	г/м ²	72±3	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	70±8	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥50	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤80	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥10	МЭК 60371-2
Температурный класс		F	МЭК 85

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°C - срок годности 6 месяцев.

При температуре хранения 5°C - срок годности 12 месяцев.



Слюдаолента Samicatherm P 315.96-17

ПОСТАВКА

В виде лент минимальной ширины 15 мм.

По вопросам приобретения Слюдаолента Samicatherm P 315.96-17 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов