



Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Слюдяная бумага мусковит Samica ®, полиэфирная пленка, полиимидная пленка, кремниевый компаунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпусная изоляция для тяговых двигателей температурного класса Н.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.15±0.015	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	230±18	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага Samica 11	г/м ²	140±8	МЭК 60371-2
Полиэфирная пленка 6.3 мкм	г/м ²	8±1	МЭК 60371-2
Полиамидная пленка 25 мкм	г/м ²	37±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	45±5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥50	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥7.5	МЭК 60371-2
Температурный класс		Н	МЭК 85
Полимеризация		6-10 час. 180-200 ⁰ С ≈1 Н/мм ²	

ХРАНЕНИЕ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Слюдолента Samicatherm PI 315.51

При температуре хранения 20°C – срок годности 12 месяцев.

При температуре хранения 5°C – срок годности 24месяца.

ПОСТАВКА

В виде лент минимальной ширины 10 мм.

По вопросам приобретения Слюдолента Samicatherm PI 315.51 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов