



Лента снята с производства

КОНСТРУКЦИЯ

Слюдяная бумага мусковит Samica □, полиамидная пленка, кремниевый компаундом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпусная изоляция для тяговых двигателей температурного класса Н.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	мм	0.16±0.02	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	232±20	МЭК 60371-2
Слюдяная бумага Samica 11	г/м ²	150±10	МЭК 60371-2
Полиамидная пленка 25 мкм	г/м ²	37±4	МЭК 60371-2
Компаунд	г/м ²	45±5	МЭК 60371-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥30	МЭК 60371-2
Напряжение пробоя	кВ	≥5	МЭК 60371-2
Температурный класс		Н	МЭК 85
Полимеризация		6-10 час. 180-200 ⁰ С ≈1 Н/мм ²	

ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 20°С - срок годности 12 месяцев.



Слюдоленга Samicatherm PI 315.95-41

При температуре хранения 5°C – срок годности 24месяца.

ПОСТАВКА

В виде лент минимальной ширины 10 мм.

© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motogex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов