

**ВВЕДЕНИЕ**

Тройная конструкция – PET-флис, Samica® и стекловолоконистое-пленочное связующее пропитанное эпоксидным новолак компаундом. Ленты используется в resin rich технологии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется для корпусной изоляции обмоток или стержней в технологии resin rich.

Условия отверждения: 1 час при 170°C (отчет время начинается после того, как температура меди достигнет заданной температуры).

[Техническая консультация](#)

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

	Единица	Значение	Тест
Толщина	мм	0.22	МЭК 60371-2
Плотность	г/м ²	334±23	МЭК 60371-2
Samica	г/м ²	150±8	МЭК 60371-2
Стекло	г/м ²	35±3	МЭК 60371-2
PET-флис	г/м ²	24±3	МЭК 60371-2
Связующее вещество	г/м ²	125±10	МЭК 60371-2
Летучесть	%	≤ 0.8	МЭК 60371-2
Прочность на изгиб	Н/см	≥150	МЭК 60371-2
Жесткость	Н/м	≤ 80	МЭК 60371-2

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При 23±5°C 6 месяцев



Слюдолента Samicatherm V 374.29 (374.95-29)

5°C

12 месяцев

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

В бобилах шириной 15, 20, 25 и 30 мм. Полная длина составляет примерно 1000 мм.

По вопросам приобретения **слюдоленты Samicatherm V 374.29** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов