



Войлок иглопробивной полушерстяной дублированный ТУ 8161-010-05251899-2007

Войлок иглопробивной полушерстяной дублированный ТУ 8161-010-05251899-2007

разработан как альтернатива ватину.

Полушерстяной войлок служит прокладочным настилочным материалом в мягких элементах мебели, основой под линолеум, утеплителем. Полушерстяной войлок является материалом для стелек, пошива комплектов для сауны, бытовых ковриков, вкладных чулок.

Толщина: 4; 5,5 мм

Состав: 50% овечья шерсть

Примерный вес 1 рулона: 20 — 25 кг

Техническая консультация

Ассортимент войлоков	Плотность, г/куб. см	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м	Вес 1 кв. м
войлок полушерстяной дублированный	0,15±0,01	4,0-6,0	20	1,5-1,6	0,55-0,6
войлок полушерстяной дублированный с прессованием		4,0-6,0	20	1,5-1,6	
войлок полушерстяной дублированный марки «В»	0,12-0,17	5,0±1,0	20,0±5,0	1,55±0,05	0,6

По вопросам приобретения Войлок иглопробивной полушерстяной дублированный ТУ 8161-010-05251899-2007 и получения подробной консультации по

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Войлок иглопробивной полушерстяной дублированный ТУ 8161-010-05251899-2007

свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов