



Текстолит конструкционный листовой марки ПТК

ГОСТ 5-78 (ТУ 6-07-450-93)

Техническая консультация

Область применения текстолита	В качестве конструкционного материала в приборо- и станкостроении, машиностроении, в том числе химическом и нефтехимическом, в автомобильной, авиационной и электротехнической промышленности, в автоматических системах управления, судо- и тракторостроении, других отраслях. Изделия из текстолита ПТК рассчитаны на более высокие нагрузки.
Внешний вид текстолита	Слоистый листовой материал, от светло-желтого до темно-коричневого цвета, неоднотонный, с ровной, гладкой поверхностью, без посторонних включений.
Особые свойства текстолита	Легко поддается механической обработке, устойчив к действию агрессивной среды и абразивных материалов.
Габаритные размеры листа, мм: • длина • ширина • толщина	• 600 - 1400 • 450 - 800 • 3 - 200

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма	
	Высший сорт	Первый сорт
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	152	137
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, МПа, не менее	160	130
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м ² , не менее	36	34
Водопоглощение, %, не более	0,7	0,9
Рабочая температура, °С	-40 - +105	-40 - +105

Гарантийный срок хранения текстолита - 3 года.

Транспортирование текстолита: в крытых транспортных средствах с обязательным предохранением от увлажнения и механических повреждений.

Условия хранения текстолита: в закрытом сухом помещении в горизонтальном положении на полках или подкладках на расстоянии не менее 5 см от пола. При длительном хранении температура воздуха в помещении должна быть от -10 до +35°С при относительной влажности не более 80%.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 82. Срок действия не ограничен.

Текстолит не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения **текстолита конструкционного листового марки ПТК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов