



Область применения:

Материал марки ВТИ-17 предназначается для теплоизоляции изделий, эксплуатирующихся при высоких температурах.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал марки ВТИ-17 с температурой эксплуатации до 1600 °С изготавливается из волокон на основе оксида алюминия

Технические характеристики

Плотность: 250- 300 кг/м³ Линейная температурная усадка: при 1600 °С, 1 ч: не более 2 %, Предел прочности при сжатии: 0,4 — 0,6 Мпа Влагопоглощение: не более 2 %, Максимальная температура эксплуатации: 1600 °С

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-963-2006	Теплоизоляционный материал марки ВТИ-17

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Теплоизоляционный материал марки ВТИ-17

Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 4 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 5 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 6 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 7 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 7 к ТУ 1-595-29-963-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 8 к ТУ 1-595-29-963-2006	Изменение № 8 к ТУ 1-595-29-963-2006

По вопросам приобретения Теплоизоляционный материал марки ВТИ-17 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов