



Область применения:

Материал марки ВТИ-14 предназначен для применения в качестве теплоизоляционного в авиастроении и в других отраслях промышленности.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Теплоизоляционный материал марки ВТИ-14 изготавливается в виде плит из высокотемпературных волокон оксида кремния. Материал марки ВТИ-14 предназначен для применения в качестве теплоизоляционного в авиастроении и в других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Температура эксплуатации материала: до 1000 °С Плотность материала: 0,14-0,20 г/см³ Линейная температурная усадка материала при 1000 °С в течение 1 ч: не более 2 %

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-922-2006	Теплоизоляционный материал марки ВТИ-14
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-922-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-922-2006

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Теплоизоляционный материал марки ВТИ-14

Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-922-2006	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-922-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-922-2006	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-922-2006

По вопросам приобретения Теплоизоляционный материал марки ВТИ-14 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов