



Основная информация

Грунт-шпатлевка является двухкомпонентной системой, состоящей из полуфабриката грунт-шпатлевки и отвердителя, смешиваемых перед применением;
Полуфабрикат грунт-шпатлевки представляет собой суспензию пигментов в растворе эпоксидного связующего;
После высыхания покрытие должно быть однородным, без морщин, кратеров, посторонних включений;
Гарантийный срок хранения полуфабриката грунт-шпатлевки 6 месяцев при условии хранения в закрытой таре;

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Технические характеристики

Плотность, кг/м³ (не менее) 750; Предел прочности при растяжении, МПа 5,0-7,0; Предел прочности при сжатии, МПа 17,0 -20,0; Предел прочности при изгибе, МПа 12,0 -16,0; Теплопроводность, Вт/ (м.град) 0,21; Удельная теплоемкость, кДж/кг.гр 1,2.

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-188-85	Шпатлевка теплозащитная марки ВШ-27Ф
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-188-85	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-188-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-188-85	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-188-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-188-85	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-188-85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Теплозащитная шпатлевка ВШ-27Ф

По вопросам приобретения шпатлевки ВШ-27Ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов